

Protectores de la madera

TRATAMIENTO DE LA MADERA CONTRA INSECTOS XILÓFAGOS
(CARCOMAS, TERMITAS, Etc...)

Red Demon Profesional

COMPOSICIÓN: Etofenprox.....4.8% p/v
Tiametoxam..... 0.66% p/v
Disolventes csp.....100%

REGISTRO: Nº 07-80-04626

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS:

Cumple la norma UNE 56.402:1992 y UNE-56402:1996 (Idéntica a EN - 46:1988 y EN - 46:1988 / AC:1992) 46 Determinación de la eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de *Hylotrupes Bajulus*, junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN 73. Cumple la norma UNE 56.411- EN 118:2007. Determinación de la eficacia preventiva contra termitas del género *Reticulitermes*. Pruebas de envejecimiento acelerado por evaporación según norma UNE - 56406:1992 (EN - 73:1988) - Pruebas de deslavado por envejecimiento acelerado según norma UNE - EN 84:1997



DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Inyección directa, pulverización, pincelado.

Antes de utilizar el producto se tomarán precauciones, para evitar chispas y cargas electrostáticas. No fumar.

No aplicar sobre madera pintada ni barnizada. En este caso solamente aplicar el producto por inyección.

Las dosis orientativas son entre 65 y 85 gr./m².

PLAZO DE SEGURIDAD RECOMENDADO:

12 hs., no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijarse el producto.

PRESENTACION:

Cajas con 4 unidades de 5L

Cajas con 12 unidades de 1L.



ADVERSUS, S.L.

Avda. Vicente Navarro García, 39

46380 Cheste

VALENCIA

adversus@reddemon.es

Protectores de la madera

TRATAMIENTO DE LA MADERA CONTRA INSECTOS XILÓFAGOS
(CARCOMAS, TERMITAS, Etc...)

Red Demon Profesional

Con **RED DEMON** una sola aplicación es suficiente para prevenir, curar y preservar la madera del ataque de cualquier clase de organismo xilófago que provoque daños en ella, tales como: carcomas, termitas, polillas, etc. Obteniendo como resultado una madera protegida por largo período de tiempo.

RED DEMON es un producto con una muy alta penetración en la madera, con una sorprendente rapidez y muy alta efectividad.

Con **RED DEMON** se reduce considerablemente el consumo de producto necesario para la realización de los tratamientos, sin por ello ser un impedimento para alcanzar una máxima efectividad en un único tratamiento.

RED DEMON es muy fácil y práctico de aplicar en el tratamiento de la madera, gracias a su sistema de aplicación, ya que puede ser rociado y en el caso de que la madera este lacada o pintada se aplicara por inyección.

RED DEMON es absorbido por la madera como una esponja, por lo que los ingredientes activos del producto son introducidos y depositados en la madera en profundidad, a lo largo y ancho de la misma, permaneciendo allí por tiempo indeterminado, esto hace que si en el momento de la aplicación de **RED DEMON** existiera en la madera alguna de las plagas xilófagas que la atacan, las eliminaría rápidamente y al mismo tiempo le aportaría a la madera unos efectos protectores por los cuales esta adquiere una condición de auto-defensa contra el ataque de futuras plagas destructoras de la madera. **R E D**


DEMON no cambia ni altera el color de la textura de la madera y es absorbido por esta con una rapidez asombrosa, lo cual hace posible la aplicación posterior de cualquier tipo de acabado de la madera como son: barnices, lacas pinturas, etc., a los pocos minutos de haberle realizado el tratamiento con **RED DEMON**.

Las materias activas que entran en la composición del **RED DEMON** están incluidas en el Anexo I de la Ley de Biocidas 98/8/C del 16 febrero de 1998.

METODO DE APLICACIÓN (en madera barnizada)

Vigas: Empezando por uno de los extremos que apoyan en la pared, taladrar con broca de 2 mm, aproximándose lo máximo posible a la pared, el número de perforaciones dependerá del ancho que tenga cada cara de la viga, siendo un mínimo de 2 orificios a realizar repartidos por el ancho de cada cara. Seguir avanzando hacia el otro extremo dejando una separación entre perforaciones alrededor de 25-40 cm, y a continuación, inyectar Red Demon en los orificios realizados. La dosificación del producto variará dependiendo del tipo de tratamiento a realizar, bien sea preventivo, curativo o grado de penetración que se desee alcanzar.

Si las vigas no están barnizadas, pintadas, etc., rociar su superficie con Red Demon.



Muebles, puertas, ventanas y sus marcos: Inyectar Red Demon en los orificios realizados por los insectos, haciéndolo de forma espaciada dejando una distancia de 20-25 cm entre orificios. En zonas sin orificios, realizar pequeñas perforaciones con broca de 2 mm en los lugares que pasen más desapercibidos, y a continuación inyectar Red Demon. Eliminar el producto sobrante sin frotar con un tejido suave de hilo o algodón.

Marcos de cuadros: Se procede de la misma manera que en todos los casos anteriores, a diferencia de que el tratamiento debe siempre realizarse por la parte trasera del marco. Evitar siempre el contacto del producto con el lienzo.